

INTERSTIK CRT 11 предназначен для склеивания материала из гипалона-неопрена, который используется в производстве лодок и сгибаемых соединений (защитные гофрированные кожухи- гармошки) для автобусов и вагонов.

Склееиваемые поверхности, необходимо подготовить с помощью средства **INTERSOL NF**. Для подготовки лучше всего использовать хлопковую ткань, которую необходимо пропитать **Intersol NF**, а затем протирать материал до тех пор, пока он не потеряет блеск. На подготовленные поверхности наносится двухкомпонентный клей **INTERSTIK CRT 11**. В клей непосредственно перед нанесением добавляется отвердитель **HARDENER HTF** в объеме 5% от объема клея и тщательно перемешивается. Подготовленный клей необходимо использовать в течение 4 часов. Клей наносится кистью в два слоя. Время высыхания первого слоя составляет 30 минут, а второго — от 10 до 20 минут. Склеенные поверхности необходимо сильно прикатать роликом или сжать соответствующим инструментом.